



MR[®] 85 Nettoyant

pour examen par ressuage d'après EN 571-1

rev : 20.03.2010

Description du produit:

- Solvant base alcool, méthode C d'après EN 571-1.
- Séchage lent.
- Point d'inflammation : +13°C
- Convient à tous types de métal (pour les surface plastique, un essai préalable est nécessaire)
- Température de la pièce à contrôler comprise entre +10°C et +50°C permet de garantir un contrôle en toute sécurité
- Peut être utilisé tête en bas.

Autorisations et spécifications:

- Homologué P.M.U.C. (Produit et Matériel Utilisable en Centrale)
- Essai sur échantillon d'après la norme DIN EN ISO 3452-2
- Contient de faibles quantités de soufre et de substances halogènes en accord avec la norme DIN EN ISO 3452-2, ainsi que le code ASME, Section V, Article 6, T – 641.
- En accord avec Lloyd's Reg., Bureau Veritas, Det Norske Veritas, admis par Framatome ANP

Application:

- Des résidus comme la rouille, la calamine et les laques doivent être éliminés de la surface à examiner. Par exemple, avec le solvant MR[®] 85 vous pouvez obtenir une surface exempt d'huile et matière grasse.
- Appliquer un Pénétrant MR[®] sur la surface à examiner par vaporisation, au pinceau ou par immersion. Laisser pénétrer au moins pendant 5 min.
- Éliminer l'excédent de Pénétrant MR[®] à l'eau ou avec un chiffon non pelucheux imprégné de solvant MR[®] 85.
- Pulvériser le Révélateur MR[®] 70 sur la surface sèche à environ 20 cm de distance. La couche de Révélateur MR[®] 70 doit être fine et appliquée uniformément. Les fissures ouvertes débouchant en surface apparaissent sur fond blanc. A noter : si l'épaisseur de la couche du révélateur est trop importante, les fissures n'apparaîtront pas en surface.

Durabilité minimale:

- 4 ans à température ambiante

Formes de livraison:

- Aérosols, 500 ml utile (12 aérosols/ carton)
- 5 L, 30 L, 200 L



Contrôle non destructif

Fiche Technique



Z.I du Bois des Bordes
91229 BRETIGNY/ORGE
Tel : 33 (0)1 69 88 67 64
Fax : 33(0)1 69 88 67 68
e-mail : contact.cndt@cegelec.com

225, avenue F. de Préssensé
69200 Vénissieux
Tel : 33 (0)4 78 74 02 09
Fax : 33 (0)4 78 01 37 84

Distribué par
Cegelec